

Газпромнефть ВМГЗ-60



Гидравлические системы



Высококачественные минеральные базовые масла



Стабильность против окисления

Газпромнефть ВМГЗ-60 – всесезонное гидравлическое масло на основе смеси минеральных масел высокой степени очистки, получаемых с помощью гидропроцессов, эфиров и пакета присадок. Обладает противоизносными, антипенными, антиокислительными и антикоррозионными свойствами, а также отличается улучшенными низкотемпературными свойствами.

Масло Газпромнефть ВМГЗ-60 обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлического оборудования в широком диапазоне температур (от -55°C до +50°C) в разных климатических условиях России, в т.ч. в районах Крайнего Севера.

Преимущества

- Превосходные вязкостно-температурные свойства обеспечивают безотказную работу оборудования в широком диапазоне температур
- Защищает детали гидросистемы от износа и коррозии
- Высокая окислительная и химическая стабильность обеспечивают длительную работу масла в гидросистеме
- Отличная фильтруемость сохраняет срок службы насосов

Применение

- Всесезонная эксплуатация в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, в промышленном оборудовании в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, работающем на открытом воздухе;
- В качестве всесезонного и зимнего гидравлического масла в районах умеренного климата в широком интервале рабочих температур, в зависимости от применяемого гидронасоса.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Газпромнефть ВМГЗ-60
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 50°C	ГОСТ 33	10,4
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при минус 40°C	ГОСТ 33	1270
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	225
Массовая доля осадка после окисления, % не более	ГОСТ 981	0,02
Зольность, % не более	ГОСТ 1461	0,2
Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	Отсутствие
Содержание воды	ГОСТ 2477	Отсутствие
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287, Метод Б	-60
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333	148
Испытание на коррозию	ГОСТ 2917	Выдерживает
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,840

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

